

FICHE TECHNIQUE : GSTYPEI9003

Peinture en stylos de 15g ou en pots

Glycérophtalique à séchage rapide



Domaine d'application:

Cette peinture peut être appliquée sur la plupart des supports (acier, fer, aluminium, bois...). Elle adhère parfaitement sur acier dégraissé, acier phosphaté, acier grenailé, acier galvanisé, acier recouvert d'apprêt.

Utilisation - mode d'emploi:

Préparation du support

- Protéger les surfaces environnantes (sols, parties à masquer avec de l'adhésif)
- Toutes les surfaces à peindre doivent être parfaitement préparées, exemptes de produit gras débarrassées de la rouille labile (métal). Une fois propres et sèches (lessivage, ponçage...), elles doivent être apprêtées selon leur état de surface et leur degré de porosité.

Application de la peinture

- Agiter énergiquement le stylo tête en bas 30 secondes, afin de décoller la bille et homogénéiser la peinture. La bille doit produire un son clair. Eviter d'utiliser les stylos quand la température est inférieure à 5°C. Pour les pots, bien homogénéiser la peinture avant utilisation. Il faut décoller du fond du pot les pigments.
- Faire un essai préalable sur une surface non critique (morceau de carton).
- Appliquer en couches croisées.
- Laisser sécher 15 à 20 minutes avant de passer la deuxième couche. Pour les teintes claires, il est préférable d'appliquer 2 ou 3 couches fines plutôt qu'une couche épaisse. Le séchage complet intervient en 8 heures.
- Après usage, bien refermer le stylo ou les pots.
- Si un nettoyage est nécessaire, utiliser avec de l'acétone.

Précautions d'emploi :

Consulter la fiche de données de sécurité. Extrêmement inflammable. Ne pas jeter au feu même vide. Conserver hors de portée des enfants. Bien ventiler après usage. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles ou d'ignition.

Conditionnement et stockage :

Stylo de 15g disponible à partir d'un carton de 12.
Pots de 1 kg ou de 250g.

Remarques :

Consulter les indications portées sur les contenants ainsi que les fiches de sécurité pour obtenir des informations complémentaires.

Cette fiche technique a été établie le 06/05/14 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit. Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple appel au 04.67.87.50.50.

Caractéristiques principales :

- Peinture de retouche de type glycérophtalique à séchage rapide, conditionnée en stylo de retouche, au marquage, à la décoration, et à la finition. Elle est applicable sur tous supports (essai préalable est nécessaire sur les plastiques afin de vérifier l'adhérence). Elle sèche rapidement et ne s'écaille pas. Le produit est prêt à l'emploi.

Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect : Liquide fluide opaque coloré d'odeur solvantée
- Masse volumique à 20°C : Environ 1.2 g/cm³
- Point d'éclair : Inférieur à 0°C
- Séchage : Hors poussière 10min
Sec au toucher 30min
Sec en profondeur 8 heures
- Accélération de séchage : 60°C durant 15 à 30 min
- Temps de recouvrement : Mini 5 min - Maxi 12 heures
- Adhérence quadrillage (NF T30038/EN ISO2409) : Classe 0
- Réflexion spéculaire (NF T30064/EN ISO 2813) :
>80 UB sous un angle de 60° pour les teintes brillantes
- Résistance aux UV : Conservation des propriétés mécaniques, faible jaunissement, pas de craquelure



REACH

ATOLE
www.atole.fr

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tél. : 04 67 87 50 50 Fax : 04 67 87 50 60 contact@atole.fr